Technicqll®
Professional Chemical Products

Karta Techniczna 15 października 2018

Nazwa: **Klej gospodarczy**

Pojemność	70 ml		
Stock no.	R-464		

OPIS

Klej polimerowy na bazie alkoholu etylowego przeznaczony do napraw różnego rodzaju urządzeń i elementów gospodarstwa domowego. Jest klejem uniwersalnym, nie toksycznym, bardzo łatwym w użyciu. Dzięki płynnej konsystencji można go dokładnie rozprowadzić, co umożliwia uzyskanie cienkiej warstwy kleju. Klej jest bezbarwny, dlatego tworzy niewidoczną spoinę. Dzięki elastyczności może być stosowany do klejenia materiałów cienkościennych. Powłoka kleju nie uszkadza delikatnych materiałów takich jak gąbka czy styropian. Może być stosowany w pomieszczeniach jak i na zewnątrz.

Cechy:

- Bezbarwny
- Elastyczny
- Wodoodporny
- Nie uszkadza delikatnych materiałów
- Odporny na zmienne temperatury
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Nie zawiera toluenu i cykloheksanu

ZASTOSOWANIE

Materiały: styropian, drewno, materiały drewnopochodne, pianki PU i polistyrenowe, glazura, ceramika, szkło, korek, sztuczna skóra, tkanina, cegła, płyty gipsowo-kartonowe, metale

Przykłady zastosowania:

- Sklejanie rozbitych donic, figurek ogrodowych
- Podklejanie kasetonów styropianowych, ekranów zagrzejnikowych
- Naprawy renowacyjne cienkościennych materiałów
- Budowa makiet
- Wykorzystywany w pracach artystycznych

Technicqll sp z o.o.
(dawniej Nalmat Trzebinia Marian Krzyworzeka)
ul. Armii Krajowej 34, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 6121010 / 6121066
Kapitał zakładowy: 50 000zł

Zakład produkcyjny2/Magazyn
ul. Lipcowa 64 a, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 7115732 / 7115327

NIP: 6282288741
REGON: 523296004
www.technicqll.pl
KRS: 0000995208

Technicqll®
Professional Chemical Products

Karta Techniczna 15 października 2018

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie klejone powinny być:

- CZYSTE
  Oczyść klejone powierzchnie tak, aby były wolne od wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń (kurz, pył, tłuszcz). Aby poprawić siłę spajania klejonych elementów, przetrzyj je lekko papierem ściernym, a następnie dokładnie odpyl i przemyj Odtłuszczaczem Technicznym lub Zestawem Czyszczącym marki Technicqll.
- SUCHE
  Osusz oczyszczone powierzchnie.

WARUNKI

- Temperatura pracy
  Stosuj w temperaturze powyżej 5°C.
- Klej gospodarczy wiąże w wyniku odparowania rozpuszczalnika, dlatego ważne jest, aby jeden z łączonych materiałów przepuszczał powietrze.

APLIKACJA

Nałóż klej na obydwie powierzchnie i równomiernie go rozprowadź.

- Rozprowadź klej używając dołączonego aplikatora, szpachelki lub kawałka tektury.

1. Odczekaj kilka minut, ale nie dłużej niż 30 minut.
   - Tyle czasu potrzeba na odparowanie rozpuszczalnika w temperaturze pokojowej. Klej powinien być prawie suchy w dotyku.
2. Mocno dociśnij klejone elementy do siebie.
   - Jeżeli występują duże siły zrywające, unieruchom klejone elementy w imadle lub w ścisku stolarskim.
3. Pozostaw na 24 godziny, aby połączenie uzyskało pełną wytrzymałość.

PORADY I UWAGI

- Narzędzia oraz świeże plamy zmyj denaturatem, a zaschnięty klej usuń mechanicznie.
- W trakcie czynności związanych z klejeniem jak i odparowaniem rozpuszczalnika, zapewnij odpowiednią wentylację.
- Klej nie klei polietylenu, polipropylenu, teflonu.

Technicqll sp z o.o.
(dawniej Nalmat Trzebinia Marian Krzyworzeka)
ul. Armii Krajowej 34, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 6121010 / 6121066
Kapitał zakładowy: 50 000zł

Zakład produkcyjny2/Magazyn
ul. Lipcowa 64 a, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 7115732 / 7115327

NIP: 6282288741
REGON: 523296004
www.technicqll.pl
KRS: 0000995208

Technicqll®
Professional Chemical Products

Karta Techniczna 15 października 2018

DANE TECHNICZNE	
Baza:	polimer w alkoholu etylowym
Kolor kleju:	bezbarwny
Kolor spoiny:	bezbarwny
Konsystencja:	płynna
Gęstość:	0,9-1,0 g/cm3
Czas otwarty:	30 min.
Czas pełnego utwardzania:	24 h
Odporność na temperaturę:	-40°C ÷ 60°C
Lepkość (wg Brookfielda) w 23^0C	10000 - 20000 m Pa s

PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 25°C.
- Chroń przed wilgocią i mrozem.
- Możesz magazynować klej wspólnie z innymi produktami.
- Data przydatności do użycia oraz numer partii umieszczony na zgięciu tuby.

DODATKOWE INFORMACJE	
Kod taryfy celnej	3506 10 00
Kod EAN	5902051000464

Technicqll sp z o.o.
(dawniej Nalmat Trzebinia Marian Krzyworzeka)
ul. Armii Krajowej 34, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 6121010 / 6121066
Kapitał zakładowy: 50 000zł

Zakład produkcyjny2/Magazyn
ul. Lipcowa 64 a, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 7115732 / 7115327

NIP: 6282288741
REGON: 523296004
www.technicqll.pl
KRS: 0000995208